

## CHROMASTAR



IDROPITTURA MURALE LAVABILE, PER INTERNI ED ESTERNI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Composizione</b>	A base di resine sintetiche, pigmenti pregiati, carbonati purissimi ed additivi vari.
<b>Peso Specifico</b>	1,500 Kg/lit.
<b>Resa</b>	6 - 8 mq./lit. per mano
<b>Diluizione</b>	Con acqua dal 20% al 30%.
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo o a spruzzo.
<b>Essiccazione</b>	50' in superficie, 6 - 8 ore in profondità
<b>Aspetto della pellicola</b>	Opaco
<b>Resistenza all'abrasione umida</b>	Oltre 10.000 cicli Gardner
<b>Proprietà del prodotto</b>	Ottima adesione e copertura, buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali, facilità di applicazione e buona resistenza al lavaggio. Grazie alle sopracitate caratteristiche, Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002)
<b>Preparazione e lavorazione</b>	- Su muri nuovi : applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito in rapporto 1:6 con acqua, e due mani a finire di Chromastar diluite, rispettivamente, al 30% e 20% con acqua. - Su muri vecchi : spazzolare la superficie, così da eliminare le incoerenze e/o le vecchie pitture non perfettamente aderenti. Applicazione di una mano di isolante Solvenfix due mani a finire di Chromastar diluita al 30% e 20% con acqua.

- segue -

<b>Colori</b>	Bianco + 345 tinte a cartella
<b>Imballi</b>	2.5lt – 5lt – 14lt
<b>Conservazione</b>	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.
<b>Raccomandazioni</b>	Applicare a temperatura ambiente dai 5°C. ai 35°C. e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

### **Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi**

Idropittura murale lavabile per esterni ed interni, a base di resine sintetiche e pigmenti pregiati.

### **Caratteristiche tecniche**

Ottima adesione e copertura, buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali, facilità di applicazione e resistenza al lavaggio. Ideale per la realizzazione di tinte calde ed avvolgenti usate nella cromo-terapia. Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002)

**N.B.** Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.