

SILVER WHITE

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	A base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders.
Peso Specifico	1,65 Kg./lt.
Residuo secco	70%
Resa media	6 - 7 mq/lt. x mano
Diluizione	Con acqua dal 20% al 30%, secondo necessità
Applicazione	A pennello, rullo o a spruzzo.
Essiccazione	30' in superficie.
Proprietà del prodotto	Finitura di buona qualità per interni su ogni tipo di supporto, dal costo contenuto con eccellenti potere coprente e punto di bianco.

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

- Preparazione e lavorazione**
- Su muri nuovi: applicazione di due mani di Silver White diluito al 30% e al 20% con acqua.
 - Su muri vecchi : spazzolare la superficie, così da eliminare eventuali Incoerenze ed asportare, dove sia necessario le vecchie pitture non perfettamente aderenti, quindi applicare due mani di Silver White diluito al 30% e al 20% con acqua.

-segue-

Colori	Bianco
Imballi	14 LT
Conservazione	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.
Raccomandazioni	Applicare con temperatura ambiente compresa tra i 5°C. e i 35°C. e con umidità relativa non superiore al 75%.

Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi

Idropittura traspirante per interni, a base di copolimeri vinilici, biossido di titanio, extenders.

Caratteristiche tecniche

Finitura di buona qualità per interni con un eccellente potere coprente ed un ottimo punto di bianco. Ideale per lavori industriali anche con applicazione ad airless

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.