



PROTEC® Classic



Overall PROTEC® Classic

Kat. III, Typ 5B & 6



Unser PROTEC® Classic Overall bietet Ihnen einen verbesserten Schutz vor Stäuben, Fasern, Partikeln, Sprühnebeln und biologischen Gefahrstoffen. Über dem Reißverschluss befindet sich eine Abdeckblende. Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel bei Überkopfarbeiten.

Der PROTEC® Classic ist antistatisch ausgerüstet und fusselfrei.

Anwendungsbeispiele:

Entsorgung von Altlasten (z. B. Asbest), Dekontaminierungsarbeiten, Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen (ohne Druck), Reinraum, Inspektionsarbeiten, Revisionsarbeiten, Bauarbeiten, Industriefarben, Tank-Kanalreinigungen, Landwirtschaft/Pflanzenschutz, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, polizeiliche Ermittlungsarbeiten, Harzbeschichtungen, Nuklearbereich, Lacke und Farben

Ausführung:

- 1 Gummizüge an Ärmeln, Beinen und Kapuze
- 2 Ergonomische, dreiteilige Kapuze
- 3 Taillengummi für individuelle Größenanpassung
- 4 Erhöhte Reißverschlussabdeckung bis zum Kinn
- 5 Großzügig geschnittener Schrittbereich, eingearbeiteter Zwickel für verbesserte Bewegungsfreiheit
- 6 Elastische Daumenschlaufen

PROTEC® Classic



Material:

Mikroporöses Filmlaminat

Farbe:

Weiß

Materialeigenschaften:



1 Breathable Film

2 Spunbonded Polypropylene

CE:

TYP 5B	ISO 13982-1
TYP 6	EN 13034
Biobarriere	EN 14126
Antistatisch	EN 1149-5
Gegen radioaktive Kontamination	EN 1073-2*

Art.-Nr.:

Größe:

Gewicht:

P2 - MF - 02	M	65 g/m ²
P2 - MF - 03	L	65 g/m ²
P2 - MF - 04	XL	65 g/m ²
P2 - MF - 05	XXL	65 g/m ²
P2 - MF - 06	XXXL	65 g/m ²

Penetrationsangaben nach EN 368:

Chemikalie	Aggregat - Zustand	CAS	Abweisende Eigenschaften
Schwefelsäure (30%)	fl	7664-93-9	98,2 %
Natriumhydroxid (10%)	fl	1310-73-2	98,1 %
Isopropanol (unverdünnt)	fl	67-63-0	92,8 %
n-Heptan (unverdünnt)	fl	142-82-5	90,6 %

Materialeigenschaften:

Physikalische Daten	Testmethode	Einheit	Ergebnis	EN - Klasse
Abriebfestigkeit	EN 530	Zyklen	> 100 < 500	2
Blockverhalten	-	-	-	-
Biegerissfestigkeit	ISO 7854	Zyklen	> 15.000 < 40.000	4
Durchstichfestigkeit	EN 863	N	7,63	1
Weiterreißfestigkeit	ISO 9073-4	N	62,3 L / 36,4 Q	2
Berstfestigkeit	ISO 2960	kPa	71,6	1
Nahtfestigkeit	EN ISO 13935-2	N	> 108	3
Entflammbarkeit	EN 1146	-	Kein Weiterbrennen (nach Flammenbeaufschlagung)	
Spez. Oberflächenwiderstand	EN 1149-1	Ohm	5,6 x 10 ⁹	-
Biobarriere	EN 14126	-	Bestanden	

Prüfleistung des Gesamtanzuges	Prüfungsgrundlage / -methode	Ergebnis
Typ 5 (Partikeldichte Schutzkleidung)	ISO 13982-1	Bestanden
Typ 6 (Begrenzt sprühdichte Schutzkleidung)	EN 13034	Bestanden
Gegen radioaktive Kontamination	EN 1073-2*	Bestanden

Legende:

> = größer als < = kleiner als f = fest fl = flüssig g = gasförmig N = Newton Z = Zyklen „L“ = längs „Q“ = quer

*Bietet keinen Schutz vor radioaktiven Strahlen.

Es gibt Tätigkeiten, Umgebungen, sowie Chemikalien, die für die Nutzung dieser Anzüge nicht geeignet sind.

Es obliegt der Verantwortung des Anwenders zu überprüfen, ob die vorliegenden Schutzanzüge für die jeweilige Anwendung geeignet sind.