

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W300

Epoxy houtreparatie



Omschrijving

Twee componenten epoxy voor houtreparatie binnen en buiten.

Toepassing

Voor het repareren van houtrot en beschadigd hout.

Eigenschappen

- Grote duurzaamheid
- Gemakkelijk te modelleren, schuren en te schaven
- Handige 2in1 koker

W300 - Epoxy houtreparatie

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 2 cm) in lagen opbouwen. Breng de tweede laag na 45 minuten aan.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 4 uur. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 265 ml 2in1 koker
- 450 ml duokoker

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Niet geschikt voor toepassing in dunne lagen.
- Vooraf primeren niet noodzakelijk.

Technische gegevens:

- Minimale laagdikte : 5 mm
- Maximale laagdikte : 2 cm
- Verwerkingstijd : 20 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 4 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,30 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 200 µm
- Kleur : beige
- VOC : 0 g/L (gemengd)

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

