



Productos especiales

Construcción

Rev.0

Pinturas especiales
y decorativas

Referencia

C-09/005

Acuachem Profesional

Pintura interior al agua



01 ↗

Aplicación.



02 ↗

Aplicación.

Acuachem Profesional Aplicaciones 01

- **ACUACHEM PROFESIONAL** es una pintura plástica mate basada en un emulsión acrílica para interiores.
- **ACUACHEM PROFESIONAL** es especial para el pintado de paredes y techos interiores en yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón, etc.
- **ACUACHEM PROFESIONAL** posee unas buenas propiedades de aplicación, no marca las juntas de unión, casi no salpica y una vez seco tiene una gran blancura y cubrición. El producto no amarillea y es perfectamente lavable a partir de los 3 días.



03 ↗

Después de la aplicación.

Acuachem Profesional Modo de empleo 02

- **Superficies nuevas:**
 - Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
 - Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar. Eliminar polvo mediante cepillado.
 - Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM OPAC** diluido un 10-20% con agua según absorción del soporte. Dejar secar entre 2 y 4 horas.
 - Aplicar dos capas a rodillo de **ACUACHEM PROFESIONAL** diluido un 10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.



Acuachem Profesional

Pintura interior al agua

Acuachem Profesional

Modo de empleo

02

■ **Superficies pintadas en mal estado:**

- Eliminar completamente el producto mediante procedimientos mecánicos o manuales y proceder como en el caso de superficies nuevas.

■ **Superficies con pintura al temple, cola o muy pulverulentas:**

- Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM OPAC** diluido un 30-40% con agua. Dejar secar 12 horas.
- Aplicar dos capas a rodillo de **ACUACHEM PROFESIONAL** diluido un 10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.

■ **Superficies con problemas de moho:**

- Desinfectar la superficie con el limpiador **GERMICHEM**, aplicar el producto sobre la pared y frotar con un cepillo de cerda dura o nylon y aclarar con agua abundante. Dejar secar de 12 a 24 horas.
- Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM OPAC** diluido un 30-40% con agua. Dejar secar 12 horas.
- Aplicar dos capas a rodillo de **ACUACHEM PROFESIONAL** diluido un 5-10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.

Acuachem Profesional

Propiedades físico químicas

03

■ Componentes	monocomponente.
Color	blanco.
Viscosidad	95-110 KU.
Peso específico	1.50 Kilos / Litro.
Rendimiento	6 a 8 m ² / Kilo.
Secado al tacto	1 hora.
Repintado	3 horas mínimo.

Acuachem Profesional

Recomendaciones

04

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es