

L'IMPERMEABILE

IMPREGNANTE TRASPARENTE, IDONEO PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI IN GENERE

DESCRIZIONE

L'IMPERMEABILE è un prodotto liquido a base di una miscela di silani e silossani opportunamente bilanciati e solventi inodore; reagisce con l'umidità del supporto e dell'ambiente e si trasforma in un "gel", comportandosi come una "membrana latente".

METODO D'USO

Si consiglia di eseguire dei test preliminari sulle pietre naturali o marmi.

Le fughe fra le piastrelle, eventuali fessurazioni e crepe maggiori di 0,2 mm vanno preventivamente stuccate con boiaccia di cemento o prodotti specifici. Le microfessurazioni da ritiro non necessitano di alcun intervento in quanto verranno sigillate dall'impregnazione stessa. Il sottofondo dovrà essere il più possibile pulito, asciutto, non sfarinante ed avere adeguate "pendenze".

L'IMPERMEABILE va applicato direttamente sulle superfici con pennello, rullo o spruzzo a bassa pressione, insistendo particolarmente nelle fughe e nelle zone di maggior assorbimento in maniera che venga raggiunta e impermeabilizzata la soletta sottostante.

Il trattamento va protetto dall'acqua piovana per almeno 24 ore dopo l'essiccazione.

N.B. Il prodotto eccedente e non assorbito dal supporto deve essere eliminato con straccio imbevuto di ragia minerale dopo circa 20-30 minuti dall'applicazione.

AVVERTENZE

- Si consiglia di eseguire un test preliminari sulle pietre naturali o marmi.
- Il trattamento va protetto dall'acqua piovana per almeno 24 ore dopo l'essiccazione.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sole battente.
- La temperatura ideale per eseguire il trattamento è da 10° a 25 ° C.
- In presenza di basse temperatura e con poca ventilazione, l'evaporazione dei solventi contenuti sarà più lunga, comportando tempi di asciugatura più lunghi.

CONSUMO

- Terrazze piastrelate in gres : 100/120 g/m²
- Terrazze piastrelate in cotto : 120/150 g/m²
- Cemento : 120/150 g/m²

Il consumo può variare notevolmente in funzione dell'assorbimento del supporto.

CONFEZIONI

Cod. PERMBL.1 – L'IMPERMEABILE latta 1 lt

Cod. PERMBL.5 – L'IMPERMEABILE latta 5 lt

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 30°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non disperdere il contenitore e il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti a solvente.
- Utilizzare in ambienti ventilati e arieggiati
- Non ingerire, in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it