

BUCCIATO ESTERNO

RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A SPESSORE CON EFFETTO BUCCIATO PER ESTERNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione alla luce,	A base di copolimeri versatili in dispersione acquosa, pigmenti pregiati stabili polveri di quarzo e silice francese, additivi vari, agenti antimuffa e battericidi.
Peso Specifico medio	1,740 Kg./Lt.
Resa	Da 1 a 1,2 Kg./mq., a seconda del supporto
Diluizione desiderata.	Pronto all'uso o con acqua fino ad un max del 10%, a seconda della finitura
Applicazione	A pennello e a rullo.
Essiccazione	10 - 12 ore a temperature normali.
Permeabilità al vapor acqueo	16 gr./mq. nelle 24 ore (NORME ASTM E 96)
Aspetto della pellicola	Opaco
Proprietà del prodotto buona	Ottima adesione e buon riempimento, lavabile e con buona resistenza meccanica, permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli alcali.
Campo di applicazione	Fondi di malta bastarda o cementizia, frattazzati fini, ben portanti e convenientemente asciutti, intonaci a gesso per interni, elementi prefabbricati in conglomerato di cemento.

- segue

PREPARAZIONE E TECNICA DI LAVORAZIONE

Preparazione lavorazione	<p>- Su fondi nuovi : applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito in rapporto 1 : 8 con acqua. Stendere uniformemente il prodotto con pennellessa o rullo di lana, e quindi lavorare di seguito con rullo alveolato di spugna, onde conferire alla superficie un aspetto bucciato.</p> <p>- Su fondi vecchi : accurata spazzolatura e pulitura della superficie, così da eliminare eventuali incoerenze presenti. Applicazione di una mano di isolante Solvenfix pronto all'uso. Procedere alla finitura come sopra descritto.</p>
Colori	Bianco + 345 tinte a cartella
Imballi	14 lt
Conservazione	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.
Raccomandazioni	Applicare a temperatura ambiente da 5°C. a 35°C. e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.

Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi

Rivestimento plastico continuo a spessore con effetto bucciato, per esterni, a base di copolimeri versatici in dispersione acquosa, pigmenti pregiati stabili alla luce, polveri di quarzo e silice francese

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.