

SILVER PAINT

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------------------|---|
| Composizione | A base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio ed extenders |
| Peso Specifico | 1,600 Kg/lt. |
| Residuo secco | 70% |
| Resa media | 6 – 8 mq/lt. per mano |
| Diluizione | Con acqua dal 20% al 30%, secondo necessità. |
| Applicazione | A pennello, rullo o a spruzzo. |
| Essiccazione | 30' in superficie, 4 - 6 ore in profondità. |
| Proprietà del prodotto | Elevate adesione e copertura, ottimo punto di bianco, resistente allo sfregamento con spiccate proprietà traspiranti. |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Preparazione e lavorazione | <ul style="list-style-type: none">- Su muri nuovi: applicazione di due mani di Silver Paint diluito al 30% e al 20% con acqua.- Su muri vecchi : spazzolare la superficie, così da eliminare eventuali incoerenze, ed asportare, dove sia necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti, quindi procedere con una mano del nostro fissativo Idrofix e applicare due mani di Silver Paint diluito al 30% e al 20% con ac |
|-----------------------------------|--|

- segue-

| | |
|------------------------|---|
| Colori | Bianco |
| Imballi | 14lt |
| Conservazione | In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso. |
| Raccomandazioni | Applicare con temperatura ambiente compresa tra i 5°C. e i 35°C. con umidità relativa non superiore al 75%. |

Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi

Idropittura lavabile traspirante per interno, a base di copolimeri vinilici in dispersione acquosa, biossido di titanio e extenders

Caratteristiche tecniche

Elevate adesione e copertura, ottimo punto di bianco, resistente allo sfregamento e con spiccate proprietà traspiranti.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.