

LAMATO CERAMIZZATO

**RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A BASE DI GRANULI DI QUARZO SFEROIDALE
PER INTERNO ED ESTERNO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	A base di resine sintetiche in dispersione acquosa, granuli di quarzo a pigmentazione incorporata mediante un processo di ceramizzazione ad elevata temperatura, addensanti, agenti antifermentativi ed additivi appropriati.
Peso Specifico medio	1,850 Kg/lt.
Percentuale di secco resina sul secco totale	10% +/- 1
Resa	Da 3,2 a 3,5 Kg/mq a seconda del supporto
Diluizione	Pronto all'uso
Applicazione	Frattazzo inox
Essiccazione	10 - 12 ore a temperature normali.
Proprietà del prodotto	Ottima adesione su fondi adeguatamente preparati, buona resistenza agli agenti atmosferici, impermeabile e dotato di buona resistenza meccanica. Si possono ottenere tonalità brillantissime di colori, compresi gialli, azzurri, rossi, verdi ed ancora altre tonalità che non sarebbero ottenibili con il marmo natural
Preparazione e lavorazione	- Su muri nuovi : applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito e in rapporto 1:6 con acqua. Stendere uniformemente Lamato Ceramizzato con frattazzo inox. Lasciare appassire il tempo necessario, e quindi livellare accuratamente la superficie. - Su muri vecchi : applicazione di una mano di isolante Solvenfix pronto all'uso quindi procedere alla finitura come sopra descritto.

-segue-

Raccomandazioni	Applicare a temperatura ambiente da 5°C. a 35°C. e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.
Colori	14 tinte di cartella
Imballi	20 kg.
Conservazione	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi

Rivestimento plastico ad effetto granulato a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, granuli di quarzo a pigmentazione incorporata mediante un processo di ceramizzazione ad elevate temperature, addensanti, agenti antifermentativi ed additivi appropriati.

Caratteristiche tecniche

Ottima adesione su fondi adeguatamente preparati, buona resistenza agli agenti atmosferici, impermeabile e con buona resistenza meccanica.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.

LAMATO GRANIGLIATO

**RIVESTIMENTO PLASTICO CONTINUO A BASE DI MISCELE DI MARMO
PER INTERNO ED ESTERNO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	A base di resine acriliche pregiate e miscele di marmi di granulometria calibrata
Peso Specifico medio	1,850 Kg/lt.
Percentuale di secco resina sul secco totale	10% +/- 1
Resa	Lamato Granigliato Fine: da 3 a 3,2 Kg/mq a seconda del supporto Lamato Granigliato Medio: da 3.8 a 4.2 kg/mq a seconda del supporto
Diluizione	Pronto all'uso
Applicazione	Frattazzo inox
Essiccazione	10 - 12 ore a temperature normali.
Proprietà del prodotto	Ottima adesione su fondi adeguatamente preparati, buona resistenza agli agenti atmosferici, impermeabile e dotato di buona resistenza meccanica. I colori del rivestimento rimangono assolutamente inalterati nel tempo in quanto Sono quelli dei marmi impiegati
Preparazione e lavorazione	- Su muri nuovi : applicazione di una mano di fissativo Idrofix diluito e in rapporto 1:6 con acqua. Stendere uniformemente Lamato Granigliato con frattazzo inox. Lasciare appassire il tempo necessario, e quindi livellare accuratamente la superficie. - Su muri vecchi : applicazione di una mano di isolante Solvenfix pronto all'uso quindi procedere alla finitura come sopra descritto.

-segue-

Raccomandazioni	Applicare a temperatura ambiente da 5°C. a 35°C. e con umidità relativa non superiore al 75%. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento, fumi e polvere.
Colori	14 tinte di cartella
Imballi	20 kg.
Conservazione	In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi

Rivestimento plastico continuo a base di miscele di marmo a granulometria calibrata per interno ed esterno

Caratteristiche tecniche

Ottima adesione su fondi adeguatamente preparati, buona resistenza agli agenti atmosferici, impermeabile e con buona resistenza meccanica.

N.B. Poichè le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità; il gruppo ABRALUX COLORI BEGHE' SRL declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio che dei medesimi dovesse essere fatto. In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico.