

生地 BK4060 について

肌側にはバンブーレーヨン糸 100%

表側には綿：88%/高機能ポリエステル糸：12%

編組織はプレーティング天竺編

生地の加工 & 染色方法

当社の完全中和加工 & 超ソフト加工

低浴比による節水加工

【ミルキーホワイト】：黄ばんだ原綿の色を過酸化水素（H₂O₂）とアルカリで晒します。

水の使用量を抑えるために過酸化水素とアルカリを中和して繊維上から取り除きます。

【グレー色】：水の使用量を抑えるために、上記の晒と染色を一度に行います。使用する染料は高級直接染料です。反応性染料を使用するとこれの3倍の水を使用します。

【黒色】：濃い色なので晒の工程を省いています。この前工程だけで水の使用量を抑える 1/3 に抑えることが出来ます。アルカリ浴で染めますので洗い工程の中に中和工程を入れています。

生地の洗濯方法



*洗濯後は大きなシワをのばして乾かしますとキレイに乾きます。

*乾燥方法は一応吊干しですが、濃色は裏返して干した方が良いです。

これは濡れたまま乾燥することで耐光堅牢度が落ちるからです。

*バンブーレーヨンは柔軟剤を嫌います。柔軟剤が繊維につまり硬くすると云われています。

洗濯時の柔軟剤は不要です。