

WASSERBASIERTE HOLZSCHUTZLASUR GEL - IMGXX

Geruchsneutral und umweltschonend. Es lässt sich leicht mit Pinsel, Spray oder Rolle auftragen, auch vertikal. Es schützt das Holz vor Bewitterung und vor UV-Strahlen und verleiht ihm eine hervorragende Farbgleichmäßigkeit.

FARBEN

IMG00 NEUTRAL*
IMG01 PINIE
IMG02 LÄRCHE
IMG03 EICHE
IMG04 KASTANIE
IMG05 TEAK
IMG06 KIRSCHKE
IMG07 MAHAGONI
IMG08 WALNUSS
IMG09 DUNKLE WALLNUSS
IMG10 GRÜN
IMG11 WEISS**

* Für einen besseren Schutz vor UV-Strahlen, ist es ratsam, die farbigen Versionen der Lasuren aus der IMG-Serie zu nutzen.

** Um die Haltbarkeit der Farben zu erhöhen, ist es ratsam mit einem Decklack aus der FN Serie überzulackieren.

** Auf Hölzer, die Tannin enthalten, wie Eiche und Kastanie, kann eine Farbveränderung auftreten.

VERWENDUNGSZWECKE

Holzrahmen, Fensterläden, Zäune, Balkone und andere Holzobjekte im Freien, Inneneinrichtungen, Balken und Dachböden.

ANWENDUNG

ANWENDUNG AUF NEUEM HOLZ

- Das Holz muss sauber und trocken sein und frei von Staub, Ölen und Produkten, die die Haftung beeinträchtigen könnten.
- Schleifen mit 150/180-Körnung Schleifpapier.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einem Pinsel (mit Kunststoffborsten) auf.
- Nach 2-4 Stunden tragen Sie, wenn nötig, eine zweite Schicht des Produktes oder eine Schicht einer Lasur mit gewachstem Effekt aus der IMR Serie, oder einen Decklack aus der FN Serie auf. Bei Inneneinrichtungen tragen Sie eine oder zwei Schichten des transparenten Decklackes aus der FFT Serie auf.

ANWENDUNG AUF BEREITS LACKIERTEM HOLZ

- Schleifen mit 100/120-Körnung Schleifpapier bis zur vollständigen Entfernung der bereits vorhandenen Lackierung.
- Vervollständigen Sie die Schleifung mit 150/180-Körnung Schleifpapier.
- Entfernen Sie das Sägemehl.
- Mischen Sie das Produkt gründlich und tragen Sie dieses mit einem Pinsel (mit Kunststoffborsten) auf.
- Fahren Sie fort wie oben bei der Anwendung auf neuem Holz angegeben.
- Auf Holz, das zuvor mit dem gleichen Produkt behandelt wurde, welches noch nicht abgebaut wurde, reinigen Sie die Oberfläche, schleifen diese leicht mit 180-Körnung Schleifpapier, entfernen Sie das Sägemehl und fahren Sie mit der Auftragung der Lasur fort.



Innen- und Außenanwendung



Gebrauchsfertig



Streichen oder spritzen



Reinigung der Werkzeuge mit Wasser



Ergiebigkeit von 10-12 m²/L pro Schicht



Endtrocknung nach 4-6 Stunden

Technisches Datenblatt

CHEMIKALISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 1.01-1.13 g/ml

Viskosität: 20.000 - 30.000 mPa.s a 1rpm

WARNHINWEISE

Vor Frost schützen. Zwischen 5°C und 35°C lagern.

Vor Gebrauch mischen.

Auftragung bei einer Temperatur von über 10°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 75%; Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die angegebenen Trocknungszeiten.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

HINWEIS

Erfüllt die VOC (Flüchtige Organische Verbindung) Beschränkungen, die von der Decopaint-Richtlinie (Richtlinie 2004/42/CE) vorgesehen sind.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Lesen Sie das Produkt-Sicherheitsdatenblatt (SDS), das von der www.icaforyou.com Webseite heruntergeladen werden kann.

Der Nutzer muss zuerst die Eignung des Produktes für den jeweiligen Einsatzzweck prüfen. Wir übernehmen keine Verantwortung für das Ergebnis des Verarbeitungsprozesses. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen sowie etwaige mündliche Informationen werden nach unserem besten Wissen erteilt. Wir übernehmen keine Haftung für veraltete oder falsche Informationen. Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen werden mit der Veröffentlichung einer neuen Ausgabe ungültig. Kontaktieren Sie uns, um die neueste Ausgabe zu erhalten oder laden Sie diese unter www.icaforyou.com herunter.
