

CHROMA SIL



IDROPITTURA SILOSSANICA IDROREPELENTE PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE

CHROMA SIL idropittura per finiture di interni ed esterno, a base di resine silossaniche, pigmenti pregiati, carbonati purissimi ed additivi vari. Particolarmente indicata ove è richiesta una elevata traspirabilità unitamente ad eccezionale idrorepellenza.

VANTAGGI

- Ottima adesione e copertura.
- Elevata traspirabilità
- Ottima idrorepellenza
- Buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali.
- Facilità di applicazione.
- Buona resistenza al lavaggio.
- Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici all'interno (UNI 11021:2002).
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE.

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROSIL pronto all'uso e successivamente due mani a finire di **CHROMA SIL** diluito con acqua al 25% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di isolante SOLVENFIX pronto all'uso e successivamente due mani a finire di **CHROMA SIL** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 kg/litro
Lavabilità	Classe 1
Aspetto della pellicola	Opaca
Essiccazione a 21° C	50 minuti in superficie 6 – 8 ore in profondità
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO

6 – 8 m²/litro per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione.

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE

CONFEZIONI

Cod. **CROMSIL.14** – secchio da 14 Lt

Cod. **CROMSIL.5** – secchio da 5 Lt

Cod. **CROMSIL.2,5** – secchio da 2,5 Lt

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiature con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it