

## RESICHEM LATEX

Resina acrílica adhesiva monocomponente, concentrada con áridos añadidos



### APLICACIONES

- Imprimador de uso universal, listo al uso para interiores y exteriores para paredes y pavimentos.
- Mejora la adhesión de enlucidos y adhesivos para cerámica sobre superficies no absorbentes como pavimentos en cerámica, mármol y piedra natural y superficies lisas, como por ejemplo resinas epoxídicas y poliuretánicas.
- Puede utilizarse para mejorar la adhesión de enlucidos a base de cemento y cal sobre soportes de hormigón, ladrillo, bloques de fibrocemento.
- Realización de enlucidos sobre pavimentos de cerámica existentes, mármol y piedra natural.
- Colocación de pavimentos cerámicos y piedra natural con sobreposición en pavimentos cerámicos existentes.
- Aplicación de enlucidos sobre soportes de hormigón y/o ladrillos.

## MODO DE EMPLEO

### Preparación del soporte

- Los soportes deben estar limpios, secos, estables, exentos de aceites, grasas, restos de cemento y partes friables.
- Sobre soportes constituidos por pavimentos existentes, antes de aplicar el producto, verificar que están bien adheridos al soporte y libres de fisuras, remover eventuales trazas de grasa, cera, suciedad, etc. mediante el uso de productos específicos o abrasión mecánica. Es necesario remover las partes que puedan desprenderse rellenando los huecos con Restauchem NS 50 o Restauchem NS 5, dependiendo del grosor del hueco.

### Aplicación

- Resichen Latex puede ser aplicado al soporte con brocha o rodillo. Una vez seco, es posible proceder a la aplicación del enlucido, del alisado o del adhesivo cementoso. El tiempo mínimo de espera es menor 60 min. y puede variar en función de las condiciones ambientales de temperatura y humedad y de la absorción del soporte.

## PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto	Líquido color gris, granulado.
Componentes	1 Componente
Disolvente	Agua
Color	Gris
Densidad	1.40 Kg/l
Residuo sólido	70 %
Tiempo de espera para aplicación de enlucidos	20 minutos a 20 °C
Tiempo de espera antes de aplicar niveladores o productos cementosos	60 minutos a 20 °C
Rendimiento	0.3 Kg/m <sup>2</sup>

## PROPIEDADES

- Dispersión acuosa y agregados, de bajo olor, libre de disolventes, con óptimas características de adhesión, resistencia al agua y al envejecimiento.
- Garantiza una superficie de agarre rugosa ideal para enlucidos, nivelados y adhesivos cementosos, asegurando una óptima adhesión también sobre soportes lisos o poco absorbentes.
- Una vez seco, garantiza la adhesión tenaz de enlucidos, alisados y adhesivos cementosos sobre soportes de

- distintas naturalezas: hormigón, baldosas, piedra, ladrillo, cartón yeso, madera, cerámica, metales, enlucidos.
- Se presenta en forma de látex de color gris, listo al uso y de fácil aplicación a brocha y rodillo. No es inflamable y cumple la Normativa COV.

## RECOMENDACIONES

- Aplicar a temperatura comprendida entre +5 °C y +35 °C .
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

## PRESENTACIÓN

- RESICHEM A se presenta en garrafas de 5 y 25 l.

## NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO, SL de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO, SL. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO, SL se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página [www.chempro.es](http://www.chempro.es)