

## COVERSAN PAINT



### IDROPITTURA LAVABILE IGIENIZZANTE

#### DESCRIZIONE

**COVERSAN** è idropittura murale lavabile antimuffa per interni. specificatamente studiata e formulata per rendere microbiologicamente pulita la superficie su cui viene applicata.

Grazie ai suoi principi attivi permanenti agisce su un ampio spettro di batteri e muffe ottenendo un elevato effetto igienizzante ed impedendo agli stessi di depositarsi sui supporti conferisce un'azione sanitizzante ed antibatterica.

Presenta ottima adesione ed elevata copertura, buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali. adatto alla pitturazione di tutti i supporti opportunamente preparati. L'aspetto finale si presenta uniformemente opaco, e le tinte risultano piene e pulite. soddisfa i requisiti **HACCP** per la protezione del supporto dagli attacchi batterici

#### VANTAGGI

- **Soddisfa i requisiti HACCP per la protezione del supporto dagli attacchi batterici (UNI 11021:2002)**
- Ottima adesione e potere coprente.
- Buona resistenza allo sfarinamento ed agli alcali.
- Può essere applicato su molteplici superfici (cemento, calce, gesso, agglomerati, legno, carta e tessuti).
- Stabile agli sbalzi di temperatura ed all'umidità.
- Insaponabile.
- Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours Collection COVERLINE (escluso tinte "NT").

#### METODO D'USO

##### Superfici nuove

- Applicare due mani a finire di **COVERSAN** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

##### Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di fissativo IDROFIX pronto all'uso e successivamente due mani a finire di **COVERSAN** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 20% per la seconda.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 kg/litro
Essiccazione a temperatura normale	6 – 8 ore
Aspetto della pellicola	Opaco
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

#### CONSUMO

6 – 8 m<sup>2</sup>/litro in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

#### COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE – escluso tinte "NT" (su ordinazione)

#### CONFEZIONI

**LATTE DA 10 KG**

## STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

## PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

### Determinazione del potere antimuffa secondo la norma UNI 11021 : 2002




La determinazione del potere antimuffa consente di stabilire la resistenza di una pittura alla crescita fungina.

La pittura viene stesa su supporti di materiale inerte e sterilizzati tramite irraggiamento UV per 12 ore. Successivamente i supporti vengono condizionati per 2 settimane a temperatura ambiente.

I provini sono stati posti con superficie verniciata verso l'alto, in capsule petri su un terreno agarizzato, Malt-Agar in grado di consentire la crescita fungina, ed inoculati con una sospensione fungina.

Per ogni ceppo fungino sono state predisposte 3 capsule petri per ogni campione testato. Le piastre vengono quindi poste ad incubare per 25 giorni alla temperatura di 23 °C

La crescita fungina sulla superficie del campione viene valutata visivamente in accordo con la scala riportata in dettaglio nella tabella dei risultati.

Campioni	<i>Aspergillus niger</i>	<i>Byssochlamys fulva</i>	<i>Penicillium funiculosum</i>
	INDICE DI CRESCITA	INDICE DI CRESCITA	INDICE DI CRESCITA
1) Pittura per interno	4	4	4
			
1A) <b>COVERSAN PAINT</b> (1 +0.7%ACTICIDE® IOA)	0	0	0
	