

QUARZO 1960

IDROPITTURA A BASE DI QUARZO FINE PER LA PROTEZIONE E LA FINITURA DECORATIVA DI FACCIATE E PARETI ESTERNE ED INTERNE

DESCRIZIONE

QUARZO 1960 è un idropittura formulata con resine sintetiche in dispersione acquosa, farine di quarzo selezionate, biossido di titanio, pigmenti specifici resistenti alla luce ed additivi per la protezione della superficie dagli attacchi batterici.

VANTAGGI

- Idonea per esterni ed interni.
- Ottima adesione e potere coprente.
- Idrorepellente e impermeabile.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- Stabile agli sbalzi di temperatura ed all'umidità.
- Insaponificabile

METODO D'USO

Superfici nuove

- Applicare una mano di fissativo IDROFIX diluito con acqua in rapporto 1:6 e successivamente due mani a finire di **QUARZO 1960** diluito con acqua al 30% per la prima mano ed al 15% per la seconda.

Superfici vecchie

- Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed asportare, dove necessario, le vecchie pitture non perfettamente aderenti.
- Applicare una mano di isolante SOLVENFIX pronto all'uso e successivamente due mani a finire di **QUARZO 1960** diluito con acqua al 20% per la prima mano ed al 15% per la seconda.
- La temperatura durante l'applicazione deve essere compresa fra 5°C e 35°C; l'umidità relativa non superiore al 75%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,60 kg/litro
Essiccazione a 21° C	6 – 8 ore
Aspetto della pellicola	Opaco
Resistenza all'abrasione umida	Classe 1
Applicazione	Pennello, rullo, spruzzo

CONSUMO

0,3 – 0,5 kg/m² in funzione dell'assorbimento del supporto e della percentuale di diluizione

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Bianco
- Tinte cartella 345 Colours Collections COVERLINE (su ordinazione)

CONFEZIONI

Cod. QUARZO1960.14 – secchio da 14 litri

Cod. QUARZO1960.5 – secchio da 5 litri

STOCCAGGIO

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. Conservare lontano da fonti di calore.

PRECAUZIONI

- Non applicare con temperature dell'aria e/o del supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa dell'aria superiore al 75%.
- Proteggere le parti da non trattare (vetri, serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei sistemi durante la lavorazione.
- Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto nell'ambiente.
- Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti per le opere di tinteggiatura con prodotti all'acqua.
- Non ingerire; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 08.03.2019

Revisione n. 01 del 08.03.2019

Abralux Colori Beghè srl

Via Per Canzo, 24 - 22030 Castelmarte (COMO) - ITALY
Tel. +39 031.620341 - Fax +39 031.620386
www.abralux.it - info@abralux.it



www.welldivision.it



www.coverline.it



www.decorstone.it

DIVISIONE WELL/COVERLINE: Via Tagliamento, 17 - 23900 Lecco (LC) - ITALY
Tel. +39 0341.499191 - Fax +39 0341.494540 - coverline@abralux.it