



Productos especiales

Construcción

Rev.0

Pinturas especiales  
y decorativas

Referencia

C-09/022

# Chemplast

Plástico mate especial



01 ↗

Durante la aplicación



02 ↗

Después de la aplicación

## Chemplast Aplicaciones 01

- **CHEMPLAST** es una pintura acrílica mate para interiores.
- **CHEMPLAST** está indicado para el pintado de paredes y techos interiores en yeso, escayola, cartón-yeso, hormigón, etc.
- **CHEMPLAST** posee unas buenas propiedades de aplicación, no marca las juntas de unión, casi no salpica y una vez seco tiene una gran cobertura. El producto no amarillea y es perfectamente lavable a partir de los 3 días.

## Chemplast Modo de empleo 02

### ■ Superficies nuevas:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar. Eliminar polvo mediante cepillado.
- Si la superficie presenta problemas de moho, desinfectar con **GERMICHEM**.
- Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM OPAC** diluido un 10-20% con agua según absorción del soporte. Dejar secar entre 2 y 4 horas.
- Aplicar una capa a rodillo de **CHEMPLAST** diluido un 10-20% con agua. Dejar secar 4 horas.
- Aplicar una capa a rodillo de **CHEMPLAST** diluido un 10% con agua.



# Chemplast

Plástico mate especial

## Chemplast Modo de empleo 02

- **Superficies con pintura al temple, cola o muy pulverulentas:**
  - Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM** diluido un 50% con **DX CHEM**. Dejar secar 6 horas mínimo.
  - Aplicar dos capas a rodillo de **CHEMPLAST** diluido un 10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.
- **Superficies con problemas de humedad o yeso fresco:**
  - Aplicar una capa a rodillo de **SELLACHEM FONDOS HUMEDOS**. Dejar secar 12 horas. Si la humedad es persistente, aplicar una capa adicional.
  - Aplicar dos capas a rodillo de **CHEMPLAST** diluido un 10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.

## Chemplast Propiedades físico-químicas 03

- Componentes ..... Monocomponente.
- Color ..... Blanco.
- Viscosidad ..... 115-125 KU.
- Peso específico ..... 1.50 kilos / litro.
- Rendimiento ..... 4 a 6 m<sup>2</sup> / litro.
- Secado al tacto ..... 1 hora.
- Repintado ..... 3 horas mínimo.

## Chemplast Recomendaciones 04

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149  
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



[www.chempro.es](http://www.chempro.es)  
[chempro@chempro.es](mailto:chempro@chempro.es)